

FICHE PRODUIT

Sika® Decoffrage 1/20

HUILE CONCENTRÉE POUR LA PROTECTION DES COFFRAGES EN BOIS

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Decoffrage 1/20 est une huile concentrée émulsionnable supprimant toute adhérence du béton ou de la laitance sur les coffrages bois.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Decoffrage 1/20 est spécialement destinée aux coffrages en bois brut ou raboté et en contre-plaqué. Il permet une réutilisation parfaite des coffrages bois en panneaux armés.
Sika® Decoffrage 1/20 n'attaque pas le polystyrène expansé.
Pour les coffrages bois non absorbants, utiliser le Sika-Fer M.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Huile émulsionnable à l'eau de robinet.
Prolonge la durée d'utilisation des coffrages en les protégeant et réduit considérablement la main d'œuvre de nettoyage.
Ne tache pas les bétons et permet d'y appliquer ultérieurement un enduit ou une peinture.
(La réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Huile minérale concentrée
Conditionnement	▪ Fût de 200 L ▪ Bidon de 25 L ▪ Bidon de 5 L ▪ Jerrycan de 2 L
Aspect / Couleur	Liquide brune
Durée de Conservation	Sika® Decoffrage 1/20 se conserve indéfiniment
Conditions de Stockage	Stocké à l'abri du gel
Densité	0,87 à 0,89

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Decoffrage 1/20 s'étale aisément à la brosse ou au pistolet.

Au cours de l'application, remuer de temps en temps la solution de Sika® Decoffrage 1/20.

L'application doit avoir lieu au moins trois heures avant la mise en place du béton pour laisser à Sika® Decoffrage 1/20 le temps de former sur le coffrage un film mat et continu sur la surface traitée.

Il est recommandé de protéger de la pluie les surfaces traitées en cours de séchage.

Une fois sec, un panneau enduit de Sika® Decoffrage 1/20 n'est pas détérioré par la pluie.

Dilution dans l'eau

Mélanger dans un seau de chantier propre un bidon de 1L de Sika® Decoffrage 1/20 et 20 litres d'eau du robinet.

Sika® Decoffrage 1/20 donne une émulsion extrêmement stable, il est donc possible de préparer une grande quantité de mélange avant l'application.

Verser Le Sika® Decoffrage 1/20 dans le seau d'eau et attendre 2 minutes avant de procéder au brassage du mélange.

Par temps très froid, la pellicule jaune qui peut apparaître sur ce mélange en attente d'application, disparaît après un nouveau brassage énergique.

LIMITATIONS

Manipulation non dangereuse.

En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et l'usage au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 - 27182

Bouskoura

Casablanca - Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

www.mar.sika.com



Fiche produit

Sika® Decoffrage 1/20

Juin 2020, Version 01.01

021405021000000197

SikaDecoffrage120-fr-MA-(06-2020)-1-1.pdf